



KEMFOAM CC

CORDÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO

Kemfoam CC es un cordón redondo de espuma de polietileno, de celda cerrada, disponible en varias medidas.

PRESENTACIÓN

Tiempo de vida: Ilimitado, cuando es almacenado en su empaque original sellado, en lugar plano, fresco, seco y bajo techo.

Color: Gris.



PROPIEDADES

DIÁMETRO (pulgadas)	DIÁMETRO (milímetros)	METROS POR ROLLO
1/4	6	1,951
3/8	9	1,097
1/2	12	762
5/8	15	472
3/4	19	335
1	25	168

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Kemfoam CC está diseñado específicamente para usarse como material de respaldo para selladores de juntas. Se inserta dentro de la junta quedando empacado entre las caras, para controlar la profundidad uniforme del sellador, evitar la fuga de material por el fondo e impedir la adherencia del sellador con la parte baja de la junta

CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

KEMFOAM CC se utiliza como respaldo en todo tipo de juntas, tanto verticales como horizontales, que requieran y necesiten un control de profundidad del sellador.



PREPARACIÓN

LIMPIEZA DE LA JUNTA

La junta debe estar completamente limpia, libre de polvo o cualquier otro producto contaminante.



APLICACIÓN

KEMFOAM CC se coloca de manera fácil directamente del rollo, alineándolo sobre la junta, insertando y presionando con un aplicador previamente calibrado, hasta la profundidad requerida por el diseño de la junta.



RECOMENDACIONES

- Coloque el KEMFOAM CC cuando la junta esté completamente limpia y descontaminada.
- Selle inmediatamente después de colocar el KEMFOAM CC para evitar contaminantes.
- Dependiendo del uso, utilice nuestros selladores:
 1. **KEMROD C**
 2. **KEMFLEX 100**
 3. **KEMFLEX 200**
 4. **KEMFLEX AA 4B**
 5. **KEMROAD SL**
- Verifique el diámetro adecuado con relación al ancho de la junta (ver tabla de relaciones en página siguiente). Si es requerida la aplicación de primario en la junta, aplíquelo y después coloque el KEMFOAM CC

PROPIEDADES	RESULTADO	MÉTODO DE PRUEBA
Densidad	32.06 Kg/m ³	ASTM D-1622
Absorción de agua	0.02 % por volumen	STM C-509
Fuerza de tensión	3.52 Kg/cm ²	ASTM D-1623
Deflexión a compresión	0.28 Kg/cm ²	ASTM D-1621
Temperatura de servicio	-32 °C a 99 °C	

TABLA DE RELACIONES

ANCHO DE LA JUNTA (pulgadas)	DIÁMETRO REQUERIDO (pulgadas)
1/4	3/8
3/8	1/2
1/2	5/8
5/8	3/4
3/4	1
1	1 1/4

PRECAUCIONES

- En el manejo de tambores utilice zapatos de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños.

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Las visitas de campo del personal de KEMPRO son para hacer recomendaciones técnicas únicamente, y no son para supervisar o proporcionar control de calidad en el sitio de trabajo. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de KEMPRO.